

	Valor	Testes Standard
Propriedades Gerais		
Peso	1,20 g/cm ³	DIN 53455
Índice de Refracção	1,59	DIN 53491
Absorção de Água (24 horas)	0,36%	DIN 53495
Permeabilidade ao Vapor (24 horas)	15 g/cm ³	DIN 53122
Propriedades Mecânicas		
Resistência à Tracção	> 60 N/mm ²	DIN 53455
Resistência à Rotura	> 70 N/mm ²	DIN 53455
Alongamento à Tracção	6 a 8 %	DIN 53455
Alongamento à Rotura	< 100%	DIN 53455
Módulo de Elasticidade	2.300 N/mm ²	DIN 53457
Resistência ao Impacto (Izod)	700 J/m	ASTM D256
Propriedades Térmicas		
Resistência à Temperatura (VST/B Vicat)	145 - 150 C°	DIN 53460
Coefficiente de Dilatação Linear	6,7 x 10 1/C°	VDE 0304/1
Conductividade Térmica	0,21 Wm/C°	DIN 52612