

Polipropileno Alveolar

Propriedades Técnicas

	Valor	Testes Standard
Propriedades Gerais		
Densidade		
3,5 mm	550 g/m ²	-
5 mm	1000 g/m ²	-
8 mm	1500 g/m ²	-
10 mm	1800 g/m ²	-

Propriedades Térmicas		
Temperatura Vicat	145 C°	ISO R 306
Temperatura de Deformação Térmica	160 - 165 C°	DSC
Antiestáticas Condutivas ou Permanentes	< 10 ⁵ Ω	-