

Colas

Propriedades Técnicas

Propriedades	P10	P12	S2003E	S2002	SPC	Alkacryl
Viscosidade (20 °C)	1200 - 1800 Mpa	7000 - 8000 Mpa	4500 - 5500 Mpa	200 - 300 Mpa	< 15 Mpa	2400 Mpa
Densidade (20 °C)	1,05 g/cm ³	1,05 g/cm ³	1,01 g/cm ³	1,05 g/cm ³	1,28 g/cm ³	1,23 g/cm ³
Ponto de Inflamação	10 °C	10 °C	6 °C	6 °C	35 °C	19 °C
Conteúdo Sólido	31%	36%	20%	25%	0%	27%
Aplicações	Acrílico CN; Acrílico EX; PS; ABS.	Acrílico CN; Acrílico EX; PS; ABS.	Acrílico CN; Acrílico EX; PS; ABS.	Acrílico CN; Acrílico EX; PS; ABS.	Acrílico EX; Acrílico EX Alto Impacto; PC.	Acrílico CN; Acrílico EX.